wilckens®

Marine & Protective Coatings

WILKOTHERM 150

Код № / цвет SEE 9006 серебристый

Описание продукта Верхнее термостойкое покрытие серебристого цвета уникального качества. Хорошая устойчивость к воздействиям окружающей среды и высокой температуры до 150℃.

Рекомендуемое применение Для внутреннего и внешнего применения для окраски машин, труб, поручней, внутри дымовых труб и т.д.

Сертификация ---

Информация о продукте

Объём твёрдых веществ около 42%

Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки 25 / 60 микрон

Кроющая способность (теор.) 16,80 м²/литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)

Специфическая тяжесть Около 0,96 гр/см³

Смесь ---

Точка вспышки + 27℃

Хранение около 6 месяцев (в нормальных условиях)

Нанесение

Жизнеспособность смеси ---

Способ нанесения Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.

Диаметр сопла 0,015“ – 0,019“

Разбавитель VSK 23

Время высыхания	Температура	+ 5℃	+ 10℃	+ 20℃	+ 30℃
Исчезновение липкости		6 час.	4 час.	3 час	2 час.
Высыхание для нанесения следующего слоя	**минимум**	24 час.	18 час.	12 час.	8 час.
Готово к использованию		4 дня	2 дня	2 дня	36 час.

Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений. Отстающая старая краска должна быть удалена.

Рекомендуемая система окраски 3 – 4 x F/C WILKOTHERM 150

Перекраска Можно наносить то же самое покрытие или системы на основе алкидных смол, растворённые уайтспиритом.

Общая информация

Техника безопасности

а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.

Поставка продукции В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.

Общие замечания Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3℃ выше температуры конденсации воздуха.

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.